



ASPK, s.r.o.

STŘEDISKO PRO POSKYTOVÁNÍ PROGRAMŮ ZKOUŠENÍ ZPŮSOBILOSTI
Jílkova 76, 615 00 BRNO, tel./fax. 548424213/548424210

Poskytovatel zkoušení způsobilosti číslo 7009 akreditovaný ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17043

UPRAVENÁ ZPRÁVA ZE ZKOUŠKY ZPŮSOBILOSTI

ZZ 2/2020

Název PZZ	Zkoušení asfaltových směsí
Označení PZZ	ZZ 2/2020
Poskytovatel PZZ	ASPK, s.r.o.
Vedoucí	Ing. Jaroslav Vodička
Koordinátor	Ing. René Uxa, tel. 606 472 790
Termín PZZ – začátek	02/2020
Termín PZZ – konec	08/2020
Termín zpracování Zprávy	10/2020
Termín vydání upravené Zprávy	05/2021
Typ zprávy	konečná
Zpráva obsahuje	4 strany a 1 příloha o počtu 1 strany

Důvodem vydání **UPRAVENÉ ZPRÁVY ZE ZKOUŠKY ZPŮSOBILOSTI** je nahrazení chybného označení programu zkoušení způsobilosti v čl. 1 a 3 Zprávy. Vydáním této Zprávy se ruší a nahrazuje v plném rozsahu Zpráva ze dne 30. října 2020.

Úvod – příprava a cíle PZZ

Organizace programů zkoušení způsobilosti (prostřednictvím mezilaboratorního porovnání zkoušek – MPZ) je společností ASPK, s.r.o. prováděna v oblasti zkoušek asfaltových směsí systematicky od roku 1995, od roku 2011 potom tak, aby byla ve shodě s požadavky ČSN EN ISO/IEC 17043.

Program ZZ	Počet zkoušek	Počet účastníků	Poznámka
ZZ 2/2020	4	63	

1. Rozsah PZZ

ZZ 2/2020 zkoušení asfaltových směsí:

- 2/1 Obsah rozpustného pojiva podle ČSN EN 12697-1,
- 2/2 Stanovení zrnitosti podle ČSN EN 12697-2+A1,
- 2/3 Stanovení mezerovitosti podle ČSN EN 12697-8 (ČSN EN 12697-5 a ČSN EN 12697-6),
- 2/4 Stanovení pevnosti v příčném tahu a odolnosti zkušební tělesa vůči vodě podle ČSN EN 12697-23 a ČSN EN 12697-12

Příprava položek zkoušky způsobilosti

Příprava položek zkoušky způsobilosti byla provedena následujícím způsobem:

Položky zkoušky způsobilosti pro ZZ 2/2020 – asfaltová směs ACO 11+ 50/70 byly připraveny koordinátorem ve spolupráci s AZL č. 1181 v rámci produkce Jihomoravské obalovny s.r.o.

Příprava položek zkoušky způsobilosti byla provedena na Jihomoravské obalovně s.r.o. v Rajhradcích (ACO 11+ 50/70) podle ČSN EN 12697-27 čl. 4.1, resp. 4.2 a dále v laboratoři TPA ČR, s.r.o. podle ČSN EN 12697-28 čl. 5.5, podle ČSN EN 12697-1 a ČSN EN 12697-2 byl proveden test homogenity. Postup přípravy řídil koordinátor.

Při testech homogenity byla potvrzena homogenita obou položek zkoušky způsobilosti.

Využití subdodavatelů

Pro odběr vzorků a přípravu jednotlivých položek zkoušky způsobilosti a dále pro provedení zkoušek homogenity byl využit subdodavatel AZL č. 1181 TPA ČR, s.r.o.

Distribuce položek zkoušky způsobilosti

Položky zkoušky způsobilosti pro ZZ 2/2020 byly uloženy za stejných podmínek a pracovníky Střediska pro poskytování programů zkoušení způsobilosti (dále jen Střediska) v období od 29. května do 10. června 2020 distribuovány do jednotlivých účastnických laboratoří.

3. Způsob vyhodnocení výsledků ZZ 2/2020

Vyhodnocení bylo provedeno podle Směrnice č. 1/2011 Statistické vyhodnocování dat, verze 6 http://www.silvyvoj.cz/Smernice_1_2015.pdf, především podle ČSN ISO 5725-2 „Přesnost (pravdivost a preciznost) metod a výsledků měření – Část 2: Základní metoda pro stanovení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti normalizované metody měření“ (u zkoušek 2/3/1 a 2/3/2) a podle ČSN ISO 13528 „Statistické metody používané při zkoušení způsobilosti mezilaboratorním porovnáním“ (u zkoušek 2/1 a 2/2, kde byly indikovány odlehle hodnoty) a dále podle ustanovení příslušných zkušebních ČSN EN. Vzhledem k tomu, že v případě zkoušky 2/4 se jedná o malý soubor s počtem prvků 10 až 15, byl při hodnocení aplikován v souladu s čl. 3.3 Směrnice č. 1/2011, verze 6 postup podle čl. 3.1, 3.2 a 3.3 a jako výsledný byl zvolen postup, který z pohledu počtu odlehlých hodnot je příznivější, tj. pro stanovení vztažné hodnoty byla vypočtena obecná střední hodnota (aritmetický průměr) m (normální rozdělení bylo potvrzeno, odlehle hodnoty nebyly identifikovány). Hornův postup nebyl pro konečné vyhodnocení aplikován.

Hodnoty získané jednotlivými účastnickými laboratořemi byly (u zkoušky č. 2/2) zaokrouhleny/uváděny tak, aby odpovídaly ustanovením zkušebních norem. Meze reprodukovatelnosti nebyly upravovány.

Vztažná hodnota

Pro zkoušky 2/3/1, 2/3/2 a 2/4 je vztažná hodnota shodná s obecnou střední hodnotou (aritmetickým průměrem) m (odlehle hodnoty nebyly identifikovány), pro zkoušky 2/1 a 2/2 s robustní střední hodnotou m^* (bez vyloučení odlehlých hodnot), zjištěných na základě výsledků všech zúčastněných laboratoří.

Posouzení odlehlých hodnot u zkoušek číslo 2/1, 2/2, 2/3/1 a 2/3/2 bylo provedeno pomocí Grubbsova testu. Způsob hodnocení statistických hodnot je podrobně popsán ve Směrnici č. 1/2011, verze 6.

Hodnocení výkonnosti

Opakovatelnost

Vzhledem ke skutečnosti, že v souladu s požadavky zkušebních ČSN EN je uváděna pouze jedna výsledná hodnota, není dále prováděno posouzení opakovatelnosti zkušební metody ve smyslu ČSN ISO 5725-2.

Reprodukovatelnost

Hodnoty reprodukovatelnosti R jsou u všech zkoušek stanoveny v souladu s ustanoveními zkušebních norem.

Meze reprodukovatelnosti jsou stanoveny jako odchylky od vztažné hodnoty.

Hodnocení výkonnosti porovnáním s normovanou hodnotou reprodukovatelnosti

$$-R/2 \leq X_{ref} \leq +R/2$$

Pro třídění výsledků účastnických laboratoří se použijí kritéria:

$x_i \in \langle X_{ref} - R/2; X_{ref} + R/2 \rangle$..výsledek laboratoře je uspokojivý (vyhovující výkonnost),

$x_i \notin \langle X_{ref} - R/2; X_{ref} + R/2 \rangle$..výsledek laboratoře je neuspokojivý (nevyhovující výkonnost).

x_i výsledky jednotlivých laboratoří

X_{ref} aritmetický/robustní průměr (stanovený dle Směrnice č.1/2011, verze 6)

Vyhodnocení výsledků

Pro ZZ 2/2020 zvolené zkušební metody jsou hodnoceny samostatně.

Pro všechny zkušební metody musí být výsledky na jednotlivě hodnocených vzorcích vyhovující z hlediska reprodukovatelnosti.

U zkoušky č. 2/2 není hodnocen propad na sítích 8; 4; 1; 0,5; 0,25 a 0,125 mm – tato síta nejsou rozhodující dle ČSN EN 13108-1.

Konkrétní hodnoty, dosažené jednotlivými laboratořemi u porovnávaných zkoušek, jsou uvedeny v tabulkách v Příloze a slouží k podrobnější informaci účastníků PZZ.

Z důvodu jednoznačnosti hodnocení byla zkouška č. 2/3 rozdělena na dvě samostatně hodnocené skupiny, označené 2/3/1 (rozhodující je ČSN EN 12697-5) a 2/3/2 (rozhodující je ČSN EN 12697-6). U zkoušky 2/4 je hodnocení výkonnosti provedeno pouze pro odolnost zkušebního tělesa vůči vodě (ITSR). Hodnoty pevností v příčném tahu jsou v tabulkách uvedeny pouze pro informaci účastníků.

Všechny účastnické laboratoře obdrží Zprávu ze zkoušky způsobilosti a dokument o účasti v ZZ 2/2020 s vyznačením zkušebních postupů, u nichž splnily podmínky reprodukovatelnosti.

Grafické vyjádření výsledků je uvedeno společně se zprávou pouze v elektronické verzi na www stránkách.

Komentář:

Celkem se ZZ 2/2020 zúčastnilo 63 laboratoří, přehled o účasti je uveden v následující tabulce:

číslo	označení	počet účastníků	odlehle výsledky	vyhovující výsledky	úspěšnost %
2/1	Obsah rozpustného pojiva podle ČSN EN 12697-1	58	1	53	91,4
2/2	Stanovení zrnitosti podle ČSN EN 12697-2 (síta 11/2/0,063)	58	2	44	75,9
2/3/1	Stanovení mezerovitosti podle ČSN EN 12697-8 (ČSN EN 12697-5 a ČSN EN 12697-6)	54	0	41	75,9
2/3/2	Stanovení mezerovitosti podle ČSN EN 12697-8 (ČSN EN 12697-5 a ČSN EN 12697-6)	54	0	28	51,9
2/6	Stanovení odolnosti zkušebního tělesa vůči vodě podle ČSN EN 12697-12	12	0	11	91,7

Připomínky a doporučení:

Kromě zkoušky 2/3/2, kde došlo k poklesu oproti ložskému ročníku PZZ, byla zjištěna poměrně vysoká míra úspěšnosti účastníků, není třeba zavádět další opatření.

