

MPZ 1996 - Asfalty a asfaltová pojiva

Labora- toř číslo	Penetrace			Bod měknutí		
	A1	A2	A3	A1	A2	A3
1	38	138	31	51	40,9	88,8
2	35	122	29	51	40	86
3	v	97	20	49	45	84
4	35	123	30	51	40	87
5	37	132	33	50	41,5	86
6	43	137	33	55	45	85
7	30,3	138	30,5	52	39,5	89,3
8	35	105	29	51	41	89
9	38	133	28	49	38	89
10	28	117	24	-	-	-
11	34	134	32	53	44	89
12	34,4	127,7	33,3	49	40,1	83,5
13	40	138	32	53	43	89
14	39	126	29	52,5	47,3	89,2
15	44	137	30	52,1	42,2	85,2
16	17,8	70,1	20,2	v	34	83,8
17	35	135	32	50	41	86
18	23	107	28	59	49	94
19	-	-	-	50	41	87
20	36	121	30	56	45	92
21	44	122	27,2	52,7	39,7	85,6
22	24	98	27	56	48	92
23	38	143	33	51	41	87,5
24	34	137	32	51,5	42,5	89,5
25	32	125	28	53,7	44	89
p	24	24	24	24	24	24
m	34,54	123,45	29,22	52,11	42,2	87,77
sm.o.	6,53	17,27	3,64	2,52	3,34	2,71